

Tenax Proseal – kasutusjuhend ja hooldus

1. Eeltööd

- Enne kasutamist testida ProSeali väikesel varjatud alal, et veenduda materjali reaktsioonis
- Eemalda mustus ja puhasta kivipind sobiva loodusliku kivipuhastajaga, seejärel kuivata täielikult .

2. Pealekandmine

- Kandke ProSeali ühtlaselt pintsliga, käsna, lapiga või pihustiga, kuni pind enam toodet ei imenda .
- Jätke 4–5 minutiks imenduma ning seejärel poleerige kuivale lapile, et vältida kleepuvat jääki .
- Korrake protsessi uuesti pärast 10–15 minutit, et tugevdada kaitset .

3. Kuivamisaeg & kaitse saavutus

- Oodake 24 tundi, et pind saavutaks täiskaitse .
- Vältige kõndimist kivil ning niiske töödeldud pinnaga kokkupuudet sel perioodil .

4. Kasutustemperatuur & katvus

- Soovitatud temperatuuride vahemik: 10–35 °C (ideaalne 20–25 °C); vältida kasutamist üle 35 °C tõttu kiirest aurustumisest .
- 1 L katab ca 20–30 m², sõltuvalt kivimaterjali pooridest .

5. Vastupidavus ja kordusvärvid

- Kaitse võib kesta 4–5 aastat (madala kulumise piirkondades) .
- Soovitatav kordusvärvide intervall sõltub kasutusest – eriti kontorites või suure kulutusega pindadel jälgida plekke ja vajadusel uuesti töödelda.

6. Kui kasutada ja mille vastu

- Kaitseb tõhusalt veega ja õliga põhjustatavate plekkide vastu (nt kohv, vein, õli, ketsup) .
- Sobib paljude materjalide puhul, sh graniit, marmor, kvarts, liivakivi, betoon jm .
- Seob end kivimi pooridega, ei muuda värvi ja jätab õhu läbilaskvuse alles .
- Ei paku kaitset kloori- ega happeliste lekkide eest marmoril – vajadusel kasutada eraldi tooteid nagu Etch Remover

7. Säilitamine ja ohutus

- Hoida kuivas, toatemperatuuril (20–25 °C), eemal otsesest päikesest ja soojusest; säilivusaeg vähemalt 1 aasta .
- Tolmuvaba ja hästi ventilatsiooniga töökeskkond on kohustuslik; gaasid on kergesti süttivad – kasutage leegiaeglustatud tööriistu, vältige sigarette, olge staatilise elektri suhtes ettevaatlik ning kandke kaitseriietust ja respiraatorit .